



Лист Технической информации (ЛТИ)
Моментальный клей

Обновлено: июнь 2022 г.

W 06	
Химическая основа	Этилцианоакрилат
Цвет	прозрачный
Вязкость при 25°C	3-10 мПа·с
Плотность при 25°C	1,05 г/см ³
Время отверждения	Алюминий 5-10 секунд
	Резина 2-5 секунд
Полное отверждение	24 часа
Максимальный зазор	0,05 мм
Термостойкость	от -50°C до +80 °C
Предел прочности DIN 53283	22 Н/мм ²
Теплопроводность	0,1 (ASTM C 177)
Срок годности +5°C до +8°C	12 месяцев

Данные являются средними значениями, полученными в результате экспериментов. Они служат только как информация для клиентов и не могут использоваться в качестве ссылок в рекламациях по качеству.

В состав этого продукта не входят: амины, бензол, бензоил, биоциды, бисфенол, ДЕНР, арахисовое масло, галогены, латекс, наночастицы, стойкие, перфторированные поверхностно-активные вещества, PFOA, PFOX, фталаты, силикон

Ул. Расимпаша, 31/13 Кадикой Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr

www.wertal.com.tr

Данные описания продукта основаны на современном уровне наших знаний. Поэтому они служат только в качестве общей информации для клиентов. Рекламации на их основании не принимаются. Этот документ является только базисом. Клиент ответственен за принятие всех необходимых мер для защиты собственности и персонала. Согласно требуемому стандарту, данные по безопасности всей продукции предоставляются по запросу.

Комбинация материалов	W 06
Металл	✓✓
Пластик*	✓✓
Резина	✓✓
EPDM-эластомеры	✓✓
Стекло-Керамика	✓
Комментарий	быстрое склеивание, капиллярность
✓ подходит ✓✓ идеально	

Описание применения:

- W06 используется для очень быстрого склеивания гладких пластиковых, резиновых, EPDM и металлических поверхностей.
- Поверхности, подлежащие склеиванию, должны быть предварительно очищены и обезжирены.
- Нанесите W06 тонким слоем на одну поверхность и соедините части.

Упаковка	Артикул
3 г	W106HYP/3
20 г	W106HYP/20
50 г	W106HYP/50
500 г	W106HYP/500

Хранение	Храните в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура: от 6°C до 8°C
-----------------	--

Ул. Расимпаша, 31/13 Кадикой Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr

www.wertal.com.tr

Данные описания продукта основаны на современном уровне наших знаний. Поэтому они служат только в качестве общей информации для клиентов. Рекламации на их основании не принимаются. Этот документ является только базисом. Клиент ответственен за принятие всех необходимых мер для защиты собственности и персонала. Согласно требуемому стандарту, данные по безопасности всей продукции предоставляются по запросу.