

Лист Технической информации (ЛТИ) Фиксация цилиндрических соединений

Июнь 2022 г.

W 38		
высокая прочность - высокая вязкость - тяжело разбирается		
Химическая основа	Метакрилатэфир	
Цвет	зеленый	
Запах	характерный	
Вязкость при 25°C	1.500-2.500 мПа⋅с	
Плотность при 25°C	1,10 г/см ³	
Термостойкость	-55°C - +150°C	
Максимальный зазор	0,20 мм	
Момент отворачивания	30-40 Hм MLB (DIN EN ISO 10964)	
Прочность на сдвиг (DIN 54452)	25-30 H/мм²	
Время отверждения - ручная прочность	2-5 минут	
Время отверждения - технологическая прочность	1-3 часа	
Полное отверждение	12 часов	
Срок годности	24 месяцев	
Максимальный диаметр резьбы	36	
Класс устойчивости (DIN 30661)	3	
Точка вспышки	>100°C	
Давление пара	<3 мбар	

Данные являются средними значениями, полученными в результате экспериментов. Они служат только как информация для клиентов и не могут использоваться в качестве ссылок в рекламациях по качеству.

Свойства	 Быстрое отвердевание Стойкость ко многим химическим веществам Высокая вязкость, легко наносится
----------	---

Ул. Расимпаша, 31/13 Кадикой Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr

www.wertal.com.tr

Данные описания продукта основаны на современном уровне наших знаний. Поэтому они служат только в качестве общей информации для клиентов. Рекламации на их основании не принимаются. Этот документ является только базисом. Клиент ответственен за принятие всех необходимых мер для защиты собственности и персонала. Согласно требуемому стандарту, данные по безопасности всей продукции предоставляются по запросу.

Способ применения:

- Очистите две металлические поверхности, которые нужно соединить.
- Убедитесь, что они сухие, чистые и на них нет масел и смазок.
- Нанесите достаточное количество W38 на поверхности и выставите детали. Немедленная сборка не требуется, так как материал вступает в реакцию только после соединения деталей. После того, как требуемое соединение обеспечено, не трогайте детали до завершения реакции.
- Отверждение может быть ускорено активаторами.

Упаковка	Артикул
10 г	W138RSY/10
50 г	W138RSY/50
250 г	W138RSY/250

Ул. Расимпаша, 31/13 Кадикой Стамбул-Турция +90 216 339 48 06 info@wertal.com.tr

