



W 42	
средняя прочность-низкая вязкость-лезко разбирается	
Химическая основа	Метакрилатэфир
Цвет	коричневый
Запах	характерный
Вязкость при 25°C	500-700 мПа·с
Плотность при 25°C	1,10 г/см ³
Термостойкость	-55°C - +150°C
Максимальный зазор	0,15 мм
Момент отворачивания	12-16 Нм MLB (DIN EN ISO 10964)
Прочность на сдвиг (DIN 54452)	8-12 Н/мм ²
Время отверждения - ручная прочность	10-20 минут
Время отверждения - технологическая прочность	1-3 часа
Полное отверждение	12 часов
Срок годности	24 месяца
Максимальный диаметр резьбы	20
Класс устойчивости (DIN 30661)	2
Точка вспышки	>100°C

Данные являются средними значениями, полученными в результате экспериментов. Они служат только как информация для клиентов и не могут использоваться в качестве ссылок в рекламациях по качеству.

Свойства	<ul style="list-style-type: none">• Очень высокая герметизирующая способность• Допускает регулировку после соединения• Защита от коррозии
-----------------	---

Данные описания продукта основаны на современном уровне наших знаний. Поэтому они служат только в качестве общей информации для клиентов. Рекламации на их основании не принимаются. Этот документ является только базисом. Клиент ответственен за принятие всех необходимых мер для защиты собственности и персонала. Согласно требуемому стандарту, данные по безопасности всей продукции предоставляются по запросу.

Способ применения:

- Очистите две металлические поверхности, которые нужно соединить.
- Убедитесь, что они сухие, чистые и на них нет масел и смазок.
- Нанесите достаточное количество W42 на поверхности и выставите детали. Немедленная сборка не требуется, так как материал вступает в реакцию только после соединения деталей. После того, как требуемое соединение обеспечено, не трогайте детали до завершения реакции.
- Отверждение может быть ускорено активаторами.

Упаковка	Артикул
10 г	W142HPO/10
50 г	W142HPO/50
250 г	W142HPO/250

www.wertal.com.tr

Данные описания продукта основаны на современном уровне наших знаний. Поэтому они служат только в качестве общей информации для клиентов. Рекламации на их основании не принимаются. Этот документ является только базисом. Клиент ответственен за принятие всех необходимых мер для защиты собственности и персонала. Согласно требуемому стандарту, данные по безопасности всей продукции предоставляются по запросу.

