



Лист Технической информации (ЛТИ)
Герметизация

Обновлено: июнь 2022 г.

W 74	
средняя прочность-высокая вязкость-разбираемый	
Химическая основа	Метакрилатэфир
Цвет	оранжевый
Запах	характерный
Вязкость при 25°C	30.000 – 100.000 мПа·с
Плотность при 25°C	1,10 г/см ³
Термостойкость	-55°C - +150°C
Максимальный зазор	0,50 мм
Прочность на сдвиг (DIN 54452)	5-10 Н/мм ²
Время отверждения - ручная прочность	15-30 минут
Время отверждения - технологическая прочность	1-3 часа
Полное отверждение	12 часов
Срок годности	24 месяца
Класс устойчивости (DIN 30661)	2
Точка вспышки	>100°C

Данные являются средними значениями, полученными в результате экспериментов. Они служат только как информация для клиентов и не могут использоваться в качестве ссылок в рекламациях по качеству.

Свойства	<ul style="list-style-type: none">• Высокая заполняющая способность на шероховатых поверхностях• Возможна разборка деталей• Высокая устойчивость к высоким давлениям после нанесения (до 300 бар – в зависимости от материала и размера)
-----------------	--

Ул. Расимпаша, 31/13 Кадикой Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr

www.wertal.com.tr

Данные описания продукта основаны на современном уровне наших знаний. Поэтому они служат только в качестве общей информации для клиентов. Рекламации на их основании не принимаются. Этот документ является только базисом. Клиент ответственен за принятие всех необходимых мер для защиты собственности и персонала. Согласно требуемому стандарту, данные по безопасности всей продукции предоставляются по запросу.

Способ применения:

- Очистите две металлические поверхности, которые нужно соединить.
- Убедитесь, что они сухие, чистые и на них нет масел и смазок.
- Нанесите достаточное количество W74 на поверхности и выставите детали. Немедленная сборка не требуется, так как материал вступает в реакцию только после соединения деталей. После того, как требуемое соединение обеспечено, не трогайте детали до завершения реакции.
- Отверждение может быть ускорено активаторами.

Упаковка	Артикул
50 г	W174YCO/50
250 г	W174YCO/250
50 g (Насос-дозатор)	W174YCO/50P

Ул. Расимпаша, 31/13 Кадикой Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr

www.wertal.com.tr

Данные описания продукта основаны на современном уровне наших знаний. Поэтому они служат только в качестве общей информации для клиентов. Рекламации на их основании не принимаются. Перед применением необходимо проведение углубленных испытаний на месте. Этот документ является только базисом. Клиент ответственен за принятие всех необходимых мер для защиты собственности и персонала. Согласно требуемому стандарту, данные по безопасности всей продукции предоставляются по запросу.