



Лист Технической информации (ЛТИ)  
Моментальный клей

Обновлено: июль 2022 г.

<b>W 80</b>	
Химическая основа	Этилцианоакрилат
Цвет	черный
Вязкость при 25°C	500-1000 мПа·с
Плотность при 25°C	1,05 г/см <sup>3</sup>
Время отверждения	Алюминий 20-40 секунд
	Резина 5-20 секунд
Полное отверждение	24 часа
Максимальный зазор	0,10 мм
Термостойкость	от -50°C до +120 °C
Предел прочности DIN 53283	24 Н/мм <sup>2</sup>
Теплопроводность	0,1 (ASTM C 177)
Срок годности +5°C до +8°C	12 месяцев

*Данные являются средними значениями, полученными в результате экспериментов. Они служат только как информация для клиентов и не могут использоваться в качестве ссылок в рекламациях по качеству.*

В состав этого продукта не входят: амины, бензол, бензоил, биоциды, бисфенол, ДЕНР, арахисовое масло, галогены, латекс, наночастицы, стойкие, перфторированные поверхностно-активные вещества, PFOA, PFOX, фталаты, силикон

Ул. Расимпаша, 31/13 Кадикой Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr

**www.wertal.com.tr**

*Данные описания продукта основаны на современном уровне наших знаний. Поэтому они служат только в качестве общей информации для клиентов. Рекламации на их основании не принимаются. Этот документ является только базисом. Клиент ответственен за принятие всех необходимых мер для защиты собственности и персонала. Согласно требуемому стандарту, данные по безопасности всей продукции предоставляются по запросу.*

<b>Комбинация материалов</b>	<b>W 80</b>
<b>Металл</b>	✓
<b>Пластик*</b>	✓
<b>Резина</b>	✓✓
<b>EPDM-эластомеры</b>	✓
<b>Стекло-Керамика</b>	✓
<b>Комментарий</b>	быстрое склеивание, капиллярность
<b>✓ подходит ✓✓ идеально</b>	

#### Способ применения:

- W80 используется для очень быстрого склеивания гладких металлических, пластиковых, резиновых и EPDM-поверхностей.
- Склеиваемые поверхности должны быть предварительно очищены и обезжирены.
- Нанесите W80 тонким слоем на одну поверхность и соедините части.

<b>Упаковка</b>	<b>Артикул</b>
3 г	W180HYS/3
20 г	W180HYS/20
50 г	W180HYS/50
500 г	W180HYS/500

<b>Хранение</b>	Храните в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура: от 6°C до 8°C
-----------------	--

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Istanbul-Turkey | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr

**www.wertal.com.tr**

*These product specifications have been created to the best of our knowledge. Therefore, they serve only for general information purposes for customers. A claim from this is excluded. Before application, in-depth tests should be carried out at the site. This document is only a basis. The user is responsible for any measures taken to protect property and persons. According to the required standard, safety data sheets are available on request for all products.*